

Technisches Merkblatt

Lasurbinder Konzentrat

Volldeklaration

Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs, Methylcellulose, Pottasche, Silbersalz.

Eigenschaften

Transparentes Lasurbindemittel, sehr gut wasserdurchlässig, vergilbungsfrei, wasserverdünntbar, sehr ergiebiges Konzentrat, daher muss der BIOFARBEN Lasurbinder vor der Verarbeitung im Verhältnis 1: 5–6 mit Wasser gemischt werden.

Farbton

Ohne Abtönung nach der Durchtrocknung nahezu farblos.

Verwendungszweck

Zur Herstellung von farbigen, diffusionsoffenen Wandlasuren in Verbindung mit BIOFARBEN Pigment Konzentraten für den Wohnbereich. Zur Verfestigung kreidender Anstriche und saugfähiger Putzflächen, speziell geeignet zur Fixierung von Edelputzen.

Verbrauch

1 l angerührtes Lasurgemisch reicht je nach Saugfähigkeit des Untergrundes für 12 – 15 qm pro Arbeitsgang.

Trockenzeit

Angetrocknet nach 2 – 4 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. Während der Trocknung für optimale Frischluftzufuhr sorgen.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel

Wasser und BIOFARBEN Pflanzenseife.

Verarbeitung

Mit Bürste bzw. Pinsel, Schwamm oder Baumwollwickel aufbringen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Verarbeitungshinweise

A. Untergrund und Vorbereitung

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei und ohne durchschlagende Inhaltsstoffe sein.

B. Lasieren

1. Voranstrich bevorzugt mit BIOFARBEN Wandquarz. Casein-Wandfarbe ist als Lasur-Untergrund nicht so gut geeignet.
2. BIOFARBEN Lasurbinder im Verhältnis 1:4 bis 1:6 (in der Regel 1:5) unter stetigem Rühren mit lauwarmem Wasser mischen.
3. BIOFARBEN Farbkonzentrat je nach gewünschter Intensität der Lasur in kleinen Portionen mit einem Schneebesen direkt in den verdünnten Lasurbinder einrühren.
4. Zügig durchlasieren, damit die Lasur zwischendurch nicht antrocknet und Ränder bildet. Nach einer Zwischentrocknung von 2 – 4 Stunden jeweils die nächste Schicht auftragen. Mindestens 2, besser 3 Schichten lasieren. Dabei immer von hell nach dunkel arbeiten. Pro Tag nicht mehr als 2 – 3 Lasurschichten aufbringen, um den Untergrund nicht aufzuweichen. Bitte beachten: Während des Verarbeitens die Lasur immer wieder aufrühren.

Lagerung

Original verschlossen ca. 1 Jahr stabil. Verdünnten Lasurbinder sofort verbrauchen. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Sicherheitshinweise

Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreikbaar aufbewahren. Reste nicht ins Erdreich oder Abwasser geben.

Entsorgung

Gemäß den örtlichen behördlichen Bestimmungen. Völlig restentleerte Gebinde können über den Hausmüll entsorgt werden.

Gebinde

0,75 l / 2,5 l / 10,0 l

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen (März 2010). Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, empfehlen wir, zuvor Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.



Technisches Merkblatt

Lasurbinder Konzentrat