Silber 80 SR (silber dunkel)

Sonnenschutzfolien Innen

				0% 50% 100%
Strahlungs -	durchlässigkeit		**12,0%**	
	reflexion		**55,0%**	
	absorption		**33,0%**	
Licht -	reflexion nach	Innen	**58,0%**	
		Außen	**60,0%**	
	durchlässigkeit		**18,0%**	
UV-Durchlässigkeit			**1,0%**	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung			**80,0%**	
Reduzierung der Blendung			**83,0%**	
G Wert			**0,20**	
Emissionsgrad			**0,70**	

Micron	58	**Klebstoff**	PS
Garantie		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung	

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	**ja**	Einfachverglasung getönt	**nein**
Isolierverglasung klar	**nein**	Isolierverglasung getönt	**nein**
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	**nein**	Verbundglas klar	**!**

Eigenschaften

- Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit Spiegeleffekt
- dunkle Tönung
- Sehr hohe Hitzereduzierung
- Reduzierung der Blendung
- Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz
- Sichtschutz bei Tage durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen